




Bearbeitungshinweise Sackware

Verarbeitung

Type 160

 +  + 

Thermozell 200 l 1 Sack Zement* à 25 kg ca. 12 Liter Wasser**

Type 250

 +   + 

Thermozell 200 l 1,5 Säcke Zement* à 25 kg ca. 15 Liter Wasser**

Type 400

 +   + 

Thermozell 200 l 2 Säcke Zement* à 25 kg ca. 20 Liter Wasser**

Type 600

 +    + 

Thermozell 200 l 3 Säcke Zement* à 25 kg ca. 28 Liter Wasser**

* Bei Zementtype rapid CEM I/II 42,5 R bzw. 52,5 R verwenden

** Wasserzugabe w/z 0,40

Verarbeitungszeit

- rund eine Stunde nach Abmischung
verarbeitbar (bei 20 °C)

Belegereife

- Sackware Standard: nach 10 Tagen
- Sackware rapid: nach 24 Stunden
(bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)

Lagerung

- Der Sack ist trocken
zu lagern.

Geeignete Mischgeräte

- Estrichpumpe
- Fahrmischer

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten! Ein CM-Messprotokoll zur Bestimmung der Restfeuchte stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.